驚くほどの研磨性と柔軟性

RACUDA BUMPER PUTTY

ラクーダ バンパーパテ

Isamu

第2版　2016.10

バンパー用ポリエステル樹脂パテ

RACUDA BUMPER PUTTY

特　長

1. 研磨性、ヘラ付け性が良好です。
2. プライマーなしで、PPバンパーにパテ付け可能です。
   （但し、近年再生バンパー等付着性の低いものもありますので、別途アンダープライマーエコ塗布後にご使用する事をお勧めします。）
3. 低収縮性に優れ、パテ付け後のひずみが発生しにくい設計です。
4. 柔軟性に優れています。

荷　姿

ラクーダバンパーパテ
1kg

使用方法

調合方法
主剤：パステルエローペースト=100：2～3%（重量比）※
※中間パテペーストNEW（ブラウン/エロー）も2～3%混合量で使用可能です。

乾燥時間

	10℃	20℃	30℃	強制乾燥 60℃
ペースト量	3%	2%	2%	2～3%
可使時間	8～12分	5～8分	2～4分	—
研磨可能時間	40分以上	30分以上	20分以上	10分以上

使用にあたってのご注意

A.作業上の注意点

1.塗料・ミストを皮膚や粘膜に付着させない
- ●作業着・手袋・マスクを装着し、皮膚や粘膜を保護してください。
- ●保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、直ちに専門医の手当を受けてください。

2.皮膚に触れた場合の炎症
塗料・ミストが直接皮膚に触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。

3.一度中毒症状になると再発しやすい
一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や、既応症のある人、皮膚カブレのでやすい人、アレルギー質の人は、作業には従事しないでください。

B.取扱いに際して

パテ・硬化剤：燃えやすいペースト状固体であり、また、有機溶剤中毒の恐れがありますので、使用時以外では必ずふたをしてください。

イサム塗料株式会社

東京支店　〒335-0014　埼玉県戸田市喜沢南1-5-37　TEL:048(444)0136　FAX:048(444)0138
名古屋支店　〒452-0824　名古屋市西区こも原町82　TEL:052(502)0136　FAX:052(502)0174
大阪支店　〒532-0035　大阪市淀川区三津屋南3-9-8　TEL:06(6308)1363　FAX:06(6308)1348
福岡支店　〒811-2304　福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1　TEL:092(611)1360　FAX:092(623)8430
仙台出張所　〒983-0034　仙台市宮城野区扇町4-2-21　TEL:022(206)6136　FAX:022(208)5136
滋賀工場　〒525-0072　滋賀県草津市笠山8-2-1　TEL:077(562)1360　FAX:077(562)1364
札幌　TEL:011(823)1360　　広島　TEL:082(291)1234

カタログNo.AA-082-16-10　10-20E