

ピカッと光る。カチッとシマる。スカッと塗れる。

感動の2:1クリヤーがついに登場!!

Hyper-Highsolid
AXEL
201 ビーナスクリヤー
venus



チャレンジ
25

イサム塗料は
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

Isamu

Hyper-Highsolid AXEL

アクセル 201 ビーナス クリヤー

特 長

1. 肌、艶、肉持ち感が良好です。
2. 最新車両の肌作りが容易に行えます。
3. 最高速の乾燥性、シマリ性を実現 (60℃×13分)
4. ソフトなポリッシュ感があり、磨きが楽です。
5. PRTR法届出対象外・第2石油類です。
6. 特定化学物質障害予防規則対象物質を含みません。

使用方法

1.  配合比 (重量比) **2 : 1**
主 剤 AXEL マルチハードナー
シンナー希釈5~25% 推奨シンナー:ウレタンエコブレンダー
シンナーの使い分け
5~15% → 高級車に見られる肉持ち感ある肌
15~20% → 標準的な肌
20~25% → 一般車あるいは軽自動車のような肌
2.  可使時間 **10℃ → 1.5h**
20℃ → 1h
30℃ → 45min
3.  塗装回数 **1.5~2回以上**
フラッシュオフ (コート間) 5~10min
※ミディアムコート1回+フルコート1回以上

荷 姿

AXEL 201 ビーナス クリヤー 16L、3.5L
AXEL マルチハードナー (超速乾・速乾・標準・遅乾・超遅乾) 3.5L、0.9L



venus

乾燥時間



強制乾燥 60℃×13min以上

※セッティングタイム 10min

指触乾燥	13min (23℃)
テープ可能時間	15min (60℃)
コンパウンド可能時間	13min (60℃)

(シンナー希釈 10%)

PPバンパー仕様

PPバンパーへの塗装には、
マルチソフトナーを主剤に対して5%添加してください。

〈配合比〉 **100 : 50 : 5**

主 剤 AXEL マルチハードナー マルチソフトナー

強制乾燥 60℃×30min以上

ハードナー・シンナーの選定

AXEL マルチハードナー	気温 (℃)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
超速乾								
速 乾								
標 準								
遅 乾								
超遅乾								

ウレタン エコブレンダー	気温 (℃)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
5								
10								
20								
30								
40								

※小面積 (ドアパネル1枚以下) の場合です。その他塗り面積に応じて表を参考に選定してください。

使用にあたってのご注意

■作業上の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
- 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
- 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。
2. スプレーミストを吸い込まない
- 塗装の際、JIS T8153に適合し労働大臣の行う形式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状
軽症: 不快感・頭痛・咳 中症: 喉頭炎と同じ様な症状
重症: ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

2. 皮ふに触れた場合の炎症

塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。

3. 一度中毒症状になると再発しやすい

一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすい傾向があるので注意してください。
気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業には従事しないでください。

■容器のふたを必ず閉める

1. 硬化剤・硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触を避けてください。
2. ベース・ベースは使用時以外は必ずふたをして、溶剤の揮散を避けてください。

ISAMU イサム 塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
仙台北支店 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp>

自動車補修用塗料の総合サイト <http://haigo.jp> 

カタログNo. AA-038-14-05 10-20E