



外装仕上塗材

アクリルゴム系弾性タイル(防水形複層塗材E-1)

アトロンソフト-DX ロールー用

アトロンソフト-DXロールー用は、弾力性に富んだ防水塗膜が、外壁に発生するひび割れを防ぎ、建物への漏水を防止します。

特に塗装時の飛散が少いロールー塗装が、パターンムラなく美しく仕上がりますので、改修工事にも最適な弾性タイルです。

特 長

- 1.水系工法で飛散と臭気の少い塗り替え工事ができます。
- 2.ロールー作業性に優れ、ムラの少い均一な模様に仕上がります。
- 3.ひび割れ追従性に優れ、外壁の防水に役立ちます。
- 4.コンクリートの中酸化防止、塩害防止効果に優れています。
- 5.上塗りは耐久性、耐候性に優れ、建物を長期間保護します。
- 6.光沢のある豊富な色調が得られます。

用 途

- 内外壁の新築工事、塗り替え工事
 - 1.住宅・マンション等の外装
 - 2.店舗・事務所等の外装
 - 3.学校等公共施設の外装

適応下地

無機素材

モルタル、コンクリート、ALC板、スレート板等

改修下地(旧塗膜)

リシン、吹付タイル、弾性タイル

アトロンソフト-DXローラー用

標準施工仕様

アトロンソフト-DX ローラー用

工 程		材 料・調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	塗 布 量
素 地 調 整		ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
1	下 塗 り	アクアート弾性用シーラー 無希釈	ローラー エアレススプレー等	1	工 程 間 3以上	0.16kg/㎡ 90㎡/16kg
2	主 材 基 層 塗 り	アトロンソフト-DXローラー用 希釈 清水：0～3%	多孔質ローラー	1	工 程 間 16以上	0.8～1.1kg/㎡ 16～22㎡/18kg
3	塗 り 模 様 塗 り	アトロンソフト-DXローラー用 希釈 清水：0～3%	多孔質ローラー	1	工 程 間 24以上	0.8～1.1kg/㎡ 16～22㎡/18kg
4	上 塗 り 水 系 弾 性 ア ク リ ル 仕 上 げ	アクアートダン 希釈 清水：0～10%	ローラー エアレススプレー等	2	工 程 内 3以上 最終養生 24以上	0.3～0.33kg/㎡ 45～50㎡/15kg
4	塗 り 溶 剤 系 弾 性 ア ク リ ル 仕 上 げ	アトロン弾性トップ 希釈 アクリルAシンナー：30～70%	ローラー エアレススプレー等	2	工 程 内 3以上 最終養生 24以上	0.3～0.33kg/㎡ 45～50㎡/15kg

※上塗り水系又は溶剤系のどちらかを選定ください。

荷 姿

材 料	品 名	容 量	標準塗り㎡
下 塗 材	アクアート弾性用シーラー	15kg	90㎡/缶
主 材	アトロンソフト-DXローラー用	18kg	8～11㎡/缶
上 塗 材	アクアートダン	15kg	45㎡/缶
	アトロン弾性トップ	15kg	45㎡/缶
	アクリルAシンナー	16L	

※下塗り材及び上塗り材の詳細な使用方法、性能等についてはそれぞれの製品カタログを参照ください。

注 意 事 項

- 気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露のみられる時は、施工を避けてください。
- 下地の巣穴、ジャンカ、目違い等は、セメントフィラー、(スーパーファイラー・カチオンタイト)で段差修正、補修してください。(パテ処理)
- 下地ヘヤーフラック部周辺部はあらかじめ増し塗り、またはアトロンコークA等で補強塗りしてください。
- 養生テープはナイフ等を使用して取りはずしてください。
- 開缶後、充分攪拌してください。
- 特に吸い込みの激しい下地(ALC板、等)は、スーパーファイラーで目止めしてください。(ファイラー処理)
- 開缶した主材は表面に皮がはらないようにポリエチレンフィルム等で保護し、冷暗所に保管してください。

塗料取扱い及び貯蔵上の注意

- 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、スプレーミスト等を吸い込まないようにしてください。
 - 取扱い中は、できるだけ皮ふにふれないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・長袖の作業衣・えり巻きタオル・保護手袋等を着用してください。
 - 容器からこぼさないように取扱ってください。
 - 取扱い後は、手洗い及びうがいを充分にしてください。
 - 直射日光の当たる場所・湿気の多い場所・0℃以下又は40℃以上になる場所を避けて保管してください。
 - 子供の手の届かないところに保管してください。
 - 中身を使い切ってから廃棄してください。
 - 塗装の用途以外に使用しないでください。
 - 容器などを洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さずに、必ず排水処理をしてから流してください。
 - 指定された以外の材料と混合しないでください。
- ※廃棄するときは、産業廃棄物として処理してください。
※詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
- お問い合わせ先
イサム塗料株式会社 滋賀工場 〒525 滋賀県草津市野路町2301
TEL 0775-62-1360 FAX 0775-62-1364



イサム塗料株式会社

営業本部	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	〒532 ☎06 (308)1365 FAX06 (308)5581
東京支店	東京都板橋区東坂下1-16-7	〒174 ☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137
名古屋支店	名古屋市西区こも原町82	〒452 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
大阪支店	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	〒532 ☎06 (308)1363 FAX06 (308)1348
福岡支店	福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原字高原2777-1	〒811 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
札幌出張所	札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13	〒004 ☎011(893)8035 FAX011(893)8036
仙台出張所	仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23	〒981 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
横浜出張所	横浜市南区宮元町3-51	〒232 ☎045(715)7462 FAX045(715)7463
広島出張所	広島市西区中広町1-5-17-2	〒733 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
滋賀工場	滋賀県草津市野路町2301	〒525 ☎0775(62)1360 FAX0775(62)1364
本社	大阪市福島区鷺洲2-15-24	〒553 ☎06 (458)0036 FAX06 (458)0030