

超低臭不飽和ポリエステルパテ

# Bバンパーパテ

umper マイルド

耐溶剤性の弱い塗膜やプラスチック素材の補修に最適!

バンパー補修時に  
パテ作業のいやな臭い  
から解放されます。



Isamu



# 超低臭不飽和ポリエステルパテ

# Bumper パテ マイルド

## 特長

1. スチレン含有率が1%程度なので、刺激臭がなく、作業者にも優しいパテです。
2. 弱溶剤タイプなので耐溶剤性の弱い塗膜やプラスチック素材に最適です。
3. ヘラ付け作業性に優れ、スアナが発生しにくくなっています。
4. プライマーなしで自動車外板の各種プラスチック素材に塗装できます。
5. 研磨性に優れており、成形が容易にできます。

バンパー補修時にパテ作業のいや～な臭いから解放されます。



耐溶剤性の弱い塗膜や  
プラスチック素材の  
補修に最適!



## 使用方法

### ■バンパーパテ

	温度	ペースト	可使時間	研磨可能時間
バンパーパテ <MILD>	10℃	2~3%	20~30分	2時間以上
	20℃		8~12分	1~1.5時間
	30℃		5~10分	30~45分
	60℃		—	15分以上

### ■荷姿

バンパーパテ<MILD>	200g	
中間パテペーストNEW	80g	エロー/ブラウン

## 使用にあたってのご注意

### A. 作業上の注意点

1. 塗料・ミストを皮ふや粘膜に付着させない
  - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
  - 保護メガネを必ずかけてください。目に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流して、ただちに専門医の手当を受けてください。
2. 皮ふに触れた場合の炎症
  - 塗料・ミストが直接皮ふにふれると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。

### 3. 一度中毒症状になると再発しやすい

一度中毒・炎症などをおこしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や、既症のある人、皮ふカブレのしやすい人、アレルギー質の人は、作業に従事しないでください。

### B. 取扱いに際して

1. 硬化剤：燃えやすいペースト状固体ですし、有機溶剤中毒の恐れがありますので、使用時間以外は必ずふたをしてください。



## イサム塗料株式会社

営業企画部 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(565)0210 FAX077(565)0067  
 東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138  
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174  
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348  
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430  
 札幌出張所 〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条2-3-17 ☎011(823)1360 FAX011(823)2514  
 仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812  
 広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138  
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364