

特殊変性エポキシ樹脂塗料

# エポロAプライマー

【壁用・床用】

「エポロAプライマー」は、各種仕上げ塗材と下地との密着と耐久性の向上を目的として開発された溶剤系下塗り材です。下地への浸透性にも優れ、下地表面強度を高めます。また、乾燥も速く作業性に優れた万能形下塗り材です。

## 用途

### 適応下地

- コンクリート、モルタル、PC板、ALC板、スレート板
- ケイカル板、サイディング板
- JIS A 6909 建築用仕上げ塗材全般、複層塗材E・RE、防水形E(RSを除く)

### 適応上塗り材

- 各種仕上げ塗材 (JIS A 6909)
- 各種塗装仕上げ材  
アクリル、アクリルエマルション
- 床用アクリル系防塵材  
(イサムフロアーV・VⅡ)

速乾



1液形



無希釈



色相

透明  
ブルー

溶剤形



## 特長

### 1 多用途万能プライマー

アクリル系、酢ビ系など、仕上げ塗材(1液形)の下塗りとして各種下地に適用します。

各種窯業サイディング板に対して、抜群の密着性を示します。

### 2 素地への浸透力が強く、脆弱下地の表面強度を高める効果が優れています。

### 3 乾燥が速く、作業性に優れています。

### 4 現場調合の必要がない、1液形・無希釈タイプの下塗り材です。

## ご注意

2液溶剤形上塗り材との組み合わせは、リフティング(チヂミ)などが発生する場合がありますので避けてください。

# エポロAプライマー

## 標準塗装仕様

商品名	調合比 (重量比)	希釈率	標準塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗り回数	塗装間隔 (20℃時)	塗装方法
エポロAプライマー	1液形	無希釈	0.16~0.20	1	2時間以上	刷毛、ローラー、 エアレススプレー

注) 塗布量は、下地の形状およびその他の条件によって増減します。

## 注意事項

- ① 希釈せずにそのままお使いください(性能低下などの原因になります)。
- ② 標準塗布量は目安になる量であり、下地の形状およびその他の条件により増減します。
- ③ 2液形ウレタンとの組み合わせではリフティング(チヂミ)の心配があるので避けてください。
- ④ 改修工事前の旧塗膜に対しては、試験塗装を実施してから使用してください(リフティングの有無・付着性を確認してください)。

## 荷姿

商品名	容量	標準塗り面積(1回塗り)
エポロAプライマー	15kg	75~90m <sup>2</sup> /缶

## 性能試験成績表

試験項目	結果	評価方法
付着力	0.94N/mm <sup>2</sup> (9.6kgf/cm <sup>2</sup> )	タイルA
	1.40N/mm <sup>2</sup> (14.3kgf/cm <sup>2</sup> )	タイルW
耐水性	合格	JIS K 5400
耐アルカリ性	合格	JIS K 5400
耐塩水性	合格	JIS K 5400
透水性	0.05ml	JIS A 6909

## 一般性状

試験項目	結果	試験方法
粘度	11秒	20℃ FC#4
比重	0.96	JIS K 5400
加熱残分	20%	JIS K 5407
貯蔵安定性	合格	6カ月貯蔵
乾燥性	4時間以内	JIS K 5400

### ●塗料の取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 取り扱い作業所には、局所排気装置を設けてください。
2. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクを着用してください。
3. 皮膚に繰り返し接触させると皮膚炎を起こす場合があるため、取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
4. 容器からこぼれないように取り扱ってください。
5. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分にしてください。
6. 必ずフタをして、40℃以下の一定の場所に貯蔵してください。
7. 子供の手の届かないところに保管してください。

8. 中身を使い切ったから廃棄してください。
9. 塗装の用途以外には使用しないでください。
10. 指定された材料以外とは混合しないでください。
11. 呼吸器や皮膚が過敏なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業に携わらないでください。

※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください  
※詳細な内容が必要な場合には、各製品の安全データシート(MSDS)を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料(株)滋賀工場  
〒525-0055 滋賀県草津市野路町2301  
TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364



## イサム塗料株式会社

事業部 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1365 FAX06(6308)5581  
東京支店 〒174-0042 東京都板橋区東坂下1-16-7 ☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137  
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174  
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348  
福岡支店 〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字高原2771-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430

札幌出張所 〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 ☎011(893)8035 FAX011(893)8036  
仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812  
横浜出張所 〒232-0016 横浜市南区宮元町3-51 ☎045(715)7462 FAX045(715)7463  
広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138  
滋賀工場 〒525-0055 滋賀県草津市野路町2301 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364