

作業性向上Hiシリーズが
MRクリヤーを変える!

ポリッシング性
グーンとアップ

MIRANO^{ミラノ} 2K MRクリヤー No.2 Hi

特長

乾燥後のシマリに焦点をあわせて改良。ポリッシング性が大幅に向上しました。

- ①メタリックの戻しムラ、色昇りが発生せず、安心してクリヤーコートができます。
- ②塗り肌がのび、高外観仕上げができます。
- ③速乾タイプでシマリに優れ、短時間で仕上げが可能です。
- ④酸性雨に対し、高い性能を発揮します。



使用方法

1. 配合比

ミラノMRクリヤー **10** : **1** ミラノMRクリヤー専用 硬化剤

(AU21、ウレタ88の硬化剤も使用できます。)

2. シンナー希釈率

- 使用シンナー・・・車両用上塗り塗料用シンナー
- 希釈率(%)・・・0~10% ●塗装粘度・・・11~12秒
- シンナーの代わりにリアクターを使用することもできます。

3. 可使時間(主剤+硬化剤)

10°C

10時間

20°C

8時間以内

30°C

6時間以内

※調合後はできるだけ早くご使用ください。

4. 仕上がり塗装回数・・・3~4回

乾燥時間(20°C)

	No.2 Hi
指 触 乾 燥	9分
テ ー プ 可 能 時 間	7時間
コンパウンド可能時間	12時間
耐ガソリン可能時間	24時間

使用上の注意

「ミラノ2Kリアクター」及び「ミラノ2Kハードナー(2:1タイプ)」を硬化剤として使用しないでください。



イサム塗料株式会社