

# アトロンソフトDX

アクリルゴム系弾性タイル（防水形複層塗材E相当）

アトロンソフトDXは、アクリルゴムを主成分とし、連続した防水層によりコンクリート外壁に発生する亀裂に対し追従性があります。さらに炭酸ガス等の透過に対する抑制効果もあるので、壁面の化粧のみならず防水・保護の性能を十分に発揮します。

## 特長

- コンクリート等のひび割れ追従性、防水性に優れています。
- コンクリート中性化防止、塩害防止、凍害防止効果に優れています。
- 耐久性に優れ、建物を長期間保護します。
- 各種上塗り（アクリルウレタン・アクリルシリコン）に適應しています。

## 用途

- 1.住宅・マンション等の外装
- 2.店舗・事務所等の外装
- 3.学校等公共施設の外装

## 適応下地

モルタル、コンクリート、ALC板、スレート板等、改修下地

## 標準塗装仕様

工程	使用製品	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装方法	塗装間隔 (23°C)
下地処理	<b>【新設の場合】</b> ・施工前はゴミ・塵・埃などを除去し、清浄な下地面としてください。 ・下地はよく乾燥させ、含水率を10%以下、pH10以下としてください。 ・不陸、目違いなどは補修調整してください。 <b>【既設の場合】</b> ・下地面に付着した油分・塵・埃などを除去・清掃し、十分に乾燥させてください。 ・クラック・不陸等はあらかじめ下地調整材・エポキシパテ等で処理してください。					
下塗り	アクアートWシーラー	1液型	無希釈	0.15～0.20	ローラー エアレス等	5～72時間
主材塗り (防水層)	アトロンソフトDX	1液型	清水 3～6	1.5～1.8	タイルガン等	16～72時間
主材塗り (模様層)	アトロンソフトDX	1液型	清水 0～1	0.72～0.82	タイルガン等	24～72時間
上塗り (1回目)	アクアプレシャス 各色	1液型	清水 5～20	0.15～0.175	ローラー エアレス等	3～48時間
上塗り (2回目)	アクアプレシャス 各色	1液型	清水 5～20	0.15～0.175	ローラー エアレス等	最終養生 24時間以上

※塗布量は下地の吸込み度合いや状況によって多少の増減があります。  
 ※その他の工法については施工仕様書をご確認ください。

## 性能試験成績表

試験項目	試験結果	規格	
低温安定性	合格	塊がなく、組成物の分離・凝集がないこと	
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れが生じないこと	
付着強さ	標準状態	7kgf/cm <sup>2</sup> 以上	
	浸水後	5kgf/cm <sup>2</sup> 以上	
温冷繰返し作用に対する抵抗性	合格	試験体の表面に、はがれ、ひび割れ、膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと	
透水性	0.1	0.5ml以下	
耐衝撃性	合格	ひび割れ、著しい変形及びはがれが生じないこと	
耐候性	合格	ひび割れ、はがれがなく、変色がグレースケール3号以上であること	
伸び	20℃時	208	120%以上
	-10℃時	46	20%以上
	浸水後	233	100%以上
	加熱後	225	100%以上
伸び時の劣化	合格	はく離、反り、ねじれがなく、主材に破断及びひび割れがないこと	

## 荷姿



製品名	容量	標準塗り平米 (m <sup>2</sup> /缶(セット))
アトロンソフトDX	20kg	9~12 (2回塗り)

## 注意事項

- 気温5℃以下、相対湿度85%以上、降雨、降雪、結露が予測される場合には施工を避けてください。  
また気象変化により、施工時、施工後に降雨が生じた場合は、塗装面に雨がかからないよう対策をしてください。
- 下地の巣穴、ジャンカ、目違い等は、事前に下地調整材等で補修してください。
- 下地へアークラック部周辺はあらかじめ増し塗り、またはエポキシパテ等で補強塗りしてください。
- 養生テープはナイフ等を使用して取りはずしてください。
- 開缶後、十分に攪拌してください。
- 特に吸い込みの激しい下地（ALC板等）は、目止めを行ってください。
- 開缶した主材は表面に皮がはらないようにポリエチレンフィルム等で保護し、冷暗所に保管してください。

## 塗料取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 火気やスパーク、高温物のあるところでは使用しないでください。
2. 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
3. 取り扱い中は、できるだけ蒸気の吸収を避け、皮ふにふれないようにしてください。  
必要に応じて、国家検定に合格した防毒マスク・送気マスクを着け、さらに、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
4. 塗料の付着したウエスや塗料かす、スプレーダクトなどは、必ず廃棄するまで水につけておいてください。
5. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分にしてください。
6. 容器からこぼれないように取り扱ってください。
7. 貯蔵の際は、必ずフタをして、0℃以上40℃以下の場所に保管してください。
8. 子供の手の届かないところに保管してください。
9. 中身を使い切ってから廃棄してください。
10. 塗装の用途以外には使用しないでください。
11. 指定された以外の材料と混合しないでください。
12. 呼吸器や皮ふが敏感なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業にたずさわらないでください。

※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。

※詳細な内容が必要な場合には、各製品の安全データシート(SDS)を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料(株)滋賀工場  
〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1  
TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364

※カタログ記載の内容は、2026年2月現在の情報です。カタログの内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

## 彩で未来を創る



# イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136 仙台出張所 TEL 022-206-6136  
名古屋支店 TEL 052-502-0136 滋賀工場 TEL 077-562-1360  
大阪支店 TEL 06-6308-1363 札幌駐在所 TEL 011-823-1360  
福岡支店 TEL 092-611-1360 広島駐在所 TEL 082-291-1234

アトロンソフトDX 初版 | カタログNo. CA-051-26-03 | 00-00