

エポロAプライマー

特殊変性エポキシ樹脂塗料

エポロAプライマーは、各種仕上げ塗材と下地との密着及び耐久生の向上を目的として開発された溶剤系下塗り材です。下地への浸透性にも優れ、下地表面強度を高めます。また、乾燥も速く作業性に優れた万能形下塗り材です。

特長

- アクリル系、酢ビ系など、仕上げ塗材（1液型）の下塗りとして各種下地に適応します。
各種窯業サイディング板に対して、抜群の密着性を示します。
- 素地への浸透力が強く、脆弱下地の表面強度を高める効果が優れています。
- 乾燥が速く、作業性に優れています。
- 現場で調合の必要がない、1液型・無希釈タイプです。

荷姿



製品名	容量	標準塗り平米 (㎡/缶(セット))
エポロAプライマー	15kg	75~100 (1回塗り)

適応下地

コンクリート、モルタル、PC板、ALC板、スレート板
ケイカル板、サイディング板等

適応上塗り材

イサムフロアーV
ハイアート4000 (※)
※複層DX-L工法、複層DX-R工法のみ適応

標準塗装仕様

工程	使用製品	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	塗布量 (kg/㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下地処理	・新設の場合、十分な養生期間を取ってください。(夏季打設後3週間以上、冬季4週間以上) ・含水率を10%以下(デジタル直読式水分計の場合5%以下)、pH10以下(pH試験紙)としてください。 ・表面のレイタンス・エフロレッセンス・浮きは除去してください。(ポリッシャー研磨機使用) ・下地面に付着した油分・塵・埃などを除去・清掃し、十分に乾燥させてください。 ・クラック・不陸等はあらかじめ下地調整材・エポキシパテ等で処理してください。					
下塗り	エポロAプライマー	1液型	無希釈	0.15~0.20	ローラー エアレス等	2~72時間
上塗り	使用用途に適応した上塗りを選定してください。					

※塗布量は下地の吸込み度合いや状況によって多少の増減があります。

※2液溶剤型上塗り材との組み合わせは、リフティング(チヂミ)が発生する場合がありますので避けてください。

一般性状

試験項目	試験結果	試験方法
粘度	11秒	20°C FC#4
比重	0.96	JIS K 5400
加熱残分	20%	JIS K 5407
乾燥性	4時間以内	JIS K 5400
貯蔵安定性	6か月異常なし	常温

注意事項

- 気温5°C以下、相対湿度85%以上、降雨、降雪、結露が予測される場合には施工を避けてください。
また気象変化により、施工時、施工後に降雨が生じた場合は、塗装面に雨がかからないよう対策してください。
- 使用前に均一な状態になるように十分に攪拌してください。
- 保管・取り扱いは、消防法・労働安全衛生法に基づき管理を行ってください。
- 希釈せずにそのままお使いください（性能低下などの原因になります）。
- 標準塗布量は目安となる量であり、下地の形状およびその他の条件により増減します。
- 2液型ウレタンとの組み合わせはリフティング（チヂミ）の心配があるので避けてください。
- 改修工事前の旧塗膜に対しては、試験塗装を実施してから使用してください（リフティングの有無・付着性を確認してください）。

塗料取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 火気やスパーク、高温物のあるところでは使用しないでください。
2. 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
3. 取り扱い中は、できるだけ蒸気の吸収を避け、皮ふにふれないようにしてください。
必要に応じて、国家検定に合格した防毒マスク・送気マスクを着け、さらに、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
4. 塗料の付着したウエスや塗料かす、スプレーダクトなどは、必ず廃棄するまで水につけておいてください。
5. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分にしてください。
6. 容器からこぼれないように取り扱ってください。
7. 貯蔵の際は、必ずフタをして、0°C以上40°C以下の場所に保管してください。
8. 子供の手の届かないところに保管してください。
9. 中身を使い切ってから廃棄してください。
10. 塗装の用途以外には使用しないでください。
11. 指定された以外の材料と混合しないでください。
12. 呼吸器や皮ふが敏感なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業にたずさわらないでください。

※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
※詳細な内容が必要な場合には、各製品の安全データシート(SDS)を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料(株)滋賀工場
〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1
TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364

※カタログ記載の内容は、2026年2月現在の情報です。カタログの内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136 仙台出張所 TEL 022-206-6136
名古屋支店 TEL 052-502-0136 滋賀工場 TEL 077-562-1360
大阪支店 TEL 06-6308-1363 札幌駐在所 TEL 011-823-1360
福岡支店 TEL 092-611-1360 広島駐在所 TEL 082-291-1234