

PRTR法・特化則・RoHS指令対応製品※

環境対応型合成樹脂塗料凹凸模様スプレー



チッピングコート エコタイプ エコチップ

手軽に凹凸模様！ 走行中の飛び石から ボディをガード

- 大きな凹凸模様タイプで、走行中の飛び石からボディをガードします。
小さい凹凸模様をご希望の場合は、エコチップ用Sノズル(別売り)をご使用ください。
- 速乾タイプで密着性に優れています。
- 防錆、防音、防水にも効果があります。
- ブラック、ホワイト、グレーの3種類、上塗りに合わせて使用してください。
- トルエン、キシレンをはじめ、鉛、重金属を含まない環境対応型塗料です。PRTR法、特化則、RoHS指令対応製品です。※

※2017年2月現在

用途

自動車のエプロン、スカート部分、ステップ部分に

塗装面積・乾燥時間

- 【塗装面積】 1.0~1.3㎡
 【乾燥時間】 指触乾燥25~35分(気温20℃・湿度65%)
 塗り重ねは10~20分後
 指圧乾燥 4~5時間後、上塗り可能

カラー



凹凸模様

ブラック



ホワイト



グレー



※印刷の色につき実際の色目とは多少異なります



NET. 480ml
第二石油類 危険等級Ⅲ 270ml
ジメチルエーテル

可燃性 火気厳禁





ISAMU PAINT

環境対応型合成樹脂塗料凹凸模様スプレー


チッピングコート エコタイプ **エコチップ**

塗装部のくすみくほこりくワックスなどをワックスオフで拭き取ってください。



使用するときは、(攪拌球の音がしてから約30秒間)容器を振り動かして混ぜ、使用時も時々振り動かしてください。

塗る必要のない部分に塗料がつかないように新聞紙やマスキングテープなどでカバーしてください。



塗装面から25~35cm離し、一度に厚塗りしないで、塗装面と平行移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。

使用上の注意及び保管・廃棄方法

- 高粘度の塗料ため目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響、密着性などをよく調べて異常がないか確かめてから垂れないように注意して塗ってください。
- 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くもる場合があるため、天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用のおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。30℃以下に保管してください。
- やむを得ず残った塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから、一般ゴミとして処分してください。
- 容器を捨てる際には、中の塗料とガスを十分に(噴射音が消えるまで)抜き、他のゴミとははっきりと区別して処分してください。

注意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 色票およびキャップの色は中身の色と多少異なる場合があります。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。
- 噴出口が乾燥している場合がありますので、塗装間隔をとるごとに新聞紙などに試し塗りをし、塗装してください。
- 間隔をおいて使用するときには、噴出口が詰まらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてください。
- 取り扱いに際しては、安全データシート(SDS)に従ってください。



イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町8-2 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234



イサムエアゾール工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2-15-24 TEL:06(6458)8877 FAX:06(6458)8800
<http://www.isamu-aer.co.jp/>