



タイヤマークがつきにくい

2液ウレタン塗床材

イサムフロアガードトップ°

屋内用



Isamu

特長

- ▶耐汚染性に優れ、タイヤマークがつきにくくなります。
- ▶タイヤマークなどの汚れが落ちやすくなります。
- ▶耐摩耗性が良く、優れた耐久性を発揮します。
- ▶耐薬品性にも優れています。

用途

- ①各種工場床、通路、倉庫等（通行の激しい床の美化、保護）
- ②店舗、事務所、病院等（ほこりを嫌う場所の床）

※屋内用としてご使用ください。

※屋外または外光（紫外線）の差し込む屋内箇所への施工は推奨いたしません。

荷姿及びカラー

荷姿
A液 5kg / 缶、B液 5kg / 缶
(10kg セット)



標準色

パールグレー	フレッシュグリーン	ライトグリーン	ソフトグリーン
レイクグリーン	ニューグリーン	オリブグリーン	アイボリー
ライトアンバー	ナッツブラウン	マースベージュ	レッドブラウン
チョコレート	クリアー	ライン用エロー	ライン用ホワイト

※調色対応可能です。

適用下塗材・適用塗床材

(適用下塗材：カラータイプ施工の場合)

エポロEプライマー・Eシーラー

※カラコン・フェロコン等には専用のプライマーが必要となります。

(適用塗床材：クリアー施工の場合)

エポロフロアーU・PU・ES・ET・ETローラー用

※水性塗床材、イサムフロアーV (1液アクリルタイプ) には施工不可となります。

性状・物性

項目		ライトグリーン	クリアー
鉛筆硬度		H	H
光沢 (60℃)		95.0	93.0
耐摩耗性		44.9mg	27.5mg
耐水性		異常なし	異常なし
温冷繰返し性		異常なし	異常なし
耐薬品性	トルエン	◎	◎
	メタノール	○	○
	5% H_2SO_4	◎	◎
	5% $NaOH$	◎	◎

施工仕様例

イサムフロアーガードトップ コーティング工法 (平滑仕上げ)

工法	工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	塗布量 (kg / m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
	下地処理	新設の場合、十分な養生期間を取ってください。(夏季打設後3週間以上、冬季4週間以上) 下地面に付着した油分・塵・埃などを除去・清掃し、充分に乾燥させてください。 クラック・不陸などはあらかじめ下地調整材・エポキシパテなどで処理してください。 施工前はゴミ・塵・埃などを除去し、清浄な下地面としてください。					
	下塗り	エポロEプライマー	A液：B液 1：1	エポロEシンナー 10～20	0.15～0.20	刷毛 ローラー等	5～72時間
	上塗り (1回目)	イサムフロアーガードトップ各色	A液：B液 1：1	エポロUシンナー 0～10	0.15～0.20	刷毛 ローラー等	3～48時間
	上塗り (2回目)	イサムフロアーガードトップ各色	A液：B液 1：1	エポロUシンナー 0～10	0.15～0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24時間以上

※カラコン・フェロコン等には専用のプライマーが必要となります。

※既存塗膜へのクリアー塗装仕様については、別途塗装仕様書をご確認ください。

塗料取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 火気やスパーク、高温物のあるところでは使用しないでください。
2. 取り扱い作業所には、局部排気装置を設けてください。
3. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
4. 取り扱い中は、できるだけ蒸気の吸収を避け、皮ふにふれないようにしてください。
必要に応じて、有機ガス用防塵マスクや送気マスクを着け、さらに、頭巾、保護めがね、
長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
5. 塗料の付着したウエスや塗料かす、スプレーダストなどは、必ず廃棄するまで水につけておいてください。
6. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分にしてください。
7. 容器からはこぼさないように取り扱ってください。
8. 貯蔵の際は、必ずフタをして、0℃以上 40℃以下の場所に保管してください。
9. 子供の手の届かないところに保管してください。
10. 中身を使い切ってから廃棄してください。
11. 塗装以外の用途には使用しないでください。
12. 指定された以外の材料と混合しないでください。
13. 呼吸器や皮ふが敏感なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業にたずさわらないでください。
※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート (SDS) を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料株式会社 滋賀工場

〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1

TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364

ISO 9001 JQA-QM4745
ISO14001 JQA-EM0854

※カタログ記載の内容は、2021年6月現在の情報です。カタログの内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234