PURE WS

拠点・情報

導入前～導入後までサポートいたします。

営業拠点

東京　大阪　名古屋　福岡　仙台　札幌　広島

研修センター

東京　大阪（滋賀）　名古屋　福岡　仙台

生産工場

滋賀工場



使用にあたってのご注意

■ 作業上の注意点

1) 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接塗料が付着しないように保護してください。
2) 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。
3) 塗装の際、国家検定に合格した防毒マスク・送気マスクを必ず着用してください。
4) 使用時にはよく撹拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
5) 気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
6) 保管は、直射日光の当たらない冷暗所（5℃～35℃）にて保管してください。
7) 希釈は専用希釈剤を使用して指定範囲内で行ってください。
8) 各塗料はストレーナーを通してからご使用ください。
9) 被塗面の異物（研削材、ダスト、油分、水分）は塗装前に完全に除去してください。
10) 標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
11) １度の厚塗りは泡の発生による外観不良の原因や乾燥が遅くなる原因になります。指定塗布量を守ってください。
12) 塗装中、養生中は換気をよくしてください。
13) 塗装器具の洗浄は、水性塗料用の洗浄剤をご使用ください。

■ イソシアネートの毒性について

14) スプレーミストの吸入による中毒症状
軽症：不快感・頭痛・咳　　中症：喉頭炎と同じ様な症状
重症：ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作
15) 皮ふに触れた場合の炎症
塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれる等の炎症を起こす場合があります。
16) 一度中毒症状になると再発しやすい
一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既往症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業に従事しないでください。

■ 容器のふたを必ず閉める

17) 硬化剤：硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触を避けてください。
18) 主剤　：主剤は使用時以外は必ずふたをして、溶剤の拡散を避けてください。

※ 廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

※ 材料に関する詳細情報につきましては、製品カタログ・マニュアル・SDS(安全データシート)をご参照ください。

※カタログ記載の内容は、2026年10月現在の情報です。カタログの内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る
ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店　TEL 048-444-0136
名古屋支店　TEL 052-502-0136
大阪支店　TEL 06-6308-1363
福岡支店　TEL 092-611-1360
仙台出張所　TEL 022-206-6136
滋賀工場　TEL 077-562-1360
札幌駐在所　TEL 011-823-1360
広島駐在所　TEL 082-291-1234

ピュア WS シリーズ　カタログ第四版　カタログNo.AA207-26-11　01-13P

WATER STYLE



PURE WS

ピュア WS シリーズ

Isamu

これからの時代を変えていく Water Style!

有機則フリー

消防法対応

PURE WS ピュア WS シリーズ

Water Style コンセプト

作業性（Simple）、仕上がり性（Surface）、安全性（Safety）求められる
3つの"S"を水性塗料で実現！塗装環境・作業を Water Style で標準化へ。

ピュア WS シリーズ ラインナップ

ピュア WS クリヤー

特長

- 溶剤系クリヤー同等の仕上がりを実現しています。
- 各種法規制（有機則・消防法等）に対応している水性クリヤーです。

荷姿



主剤 3.6 kg / ハードナー 1.8 kg / 希釈剤 2 L / ボカシ剤 0.9 L（ボカシ塗装時に使用）

ピュア WS T クリヤー

特長

- 耐スリ性能を有しており、優れた耐久性があります。
- トヨタ自動車「Self-restoring Coat」にも対応しています。

荷姿



T クリヤー 主剤 3.6 kg / ハードナー 1.8 kg / 希釈剤 2 L / ボカシ剤 0.9 L（ボカシ塗装時に使用）

※ハードナー、希釈剤、ボカシ剤はピュア WS クリヤーと共通です。

使用方法（※クリヤー 2 種共通）

配合比（重量比）	塗装回数	乾燥時間
2 : 1（主剤 : ハードナー）	2 回	セッティング 23℃×15 分以上 ▼ 強制乾燥 60℃×60 分以上
希釈剤 調合済みクリヤーに対して 15 ～ 20%	フラッシュオフタイム（コート間） 10 ～ 15 分	

※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。

ピュア WS 5:1 プラサフ

特長

- 膜厚が容易に確保でき、溶剤系プラサフ同等の塗装作業性を実現しています。
- シール性に優れ、ノンサンディングで上塗り塗装が可能であり、作業性向上につながります。

荷姿



主剤 4 kg / 硬化剤 800g / 希釈剤 2 L

使用方法

配合比（重量比）	塗装回数	乾燥時間
5 : 1（主剤 : 硬化剤）	3 ～ 4 回	セッティング 15 分以上 ▼ 強制乾燥 60℃×30 分以上
希釈剤 調合量に対して 25%	コート間はエアーブロー ※艶がなくなるまで	

※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。

ピュア WS バンパープライマー

特長

- 密着性に優れた水性プライマーです。
※ＰＰバンパー専用です。

荷姿



0.9 L

使用方法

配合比（重量比）	塗装回数	乾燥時間
100（バンパープライマー） 既調合タイプ	1 ～ 2 回	セッティング 15 分以上 ▼ ピュア WS プラサフ塗装
	コート間はエアーブロー ※艶がなくなるまで	

※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。