

ベッドライナー ビースト

BED LINER




# BEAST

*Koike*  
2001

WHAT IS YOUR NEED FOR?

- DESIGN
- ORIGINALITY
- TOUGHNESS
- ANTI-RUST

ALL IN ONE



塗装マニュアル動画



## 特長

- 特殊ウレタン樹脂をベースとした2液塗料で、自動車ボデーやバンパーに意匠性と耐久性を付与します。
- 専用ガンを使用した塗装でオリジナリティあふれた模様塗装ができます。
- ウレタン塗料を入れることで、お好みの色相にすることが可能です。

## 適用素材

自動車旧塗膜、電着鋼板、冷延鋼板（SPCC-SB）、ボンデ鋼板、自動車鋼板、自動車アルミ鋼板、ポリプロピレン（PP）等

※PP素地やアルミ鋼板等には、専用のプライマーを塗布すること。

## 塗装関連製品



681-4221-5  
ボディアUNDER  
シュツガンキット A-205K

### セット内容



## 荷姿



塗装仕様書  
はこちら



	品番	品名	容量
①	324-3500-3	ブラック	1000g
②	324-3502-3	ブラック S	1000g
③	324-2630-3	調色用クリヤー	800g
④	324-2631-5	硬化剤	250g



## 塗装仕様

工程	作業内容	調合比 (重量比)	塗装回数	塗装方法	乾燥時間 (23℃)
下地処理	塗装面の油分、塵、埃などを除去し、清掃してください。表面を軽く足付け研磨を行う。(P80 ~ 360) ワックスオフライトで油分、粉塵を除去してください。				
プライマー塗装	PP素地の場合はアンダープライマーエコを必ず塗布してください。形状が複雑で足付けがしにくい場所や、密着力を向上させたい時はアンダープライマーエコを塗装してください。(推奨) それ以外の非鉄金属等には専用のプライマーを塗装してください。	1液タイプ	1~2回	スプレーガン	5~20分
下塗り塗装 (推奨)	隠ぺいや塗装回数軽減のため、同色のウレタン塗料（ハイアートCBエコ）で下塗りをします（推奨）	ハイアート CB エコの仕様書に準ずる			
上塗り塗装	ベッドライナービーストを塗装してください。 ※塗装間隔は6時間（23℃）以上あけないでください。 6時間以上経過する場合は表面を足付けてから塗装してください。 (P320~P800)	主剤：硬化剤 4：1	2~3回	シュツガン等	7日間

※詳細に関しては、上部のQRコードから塗装仕様書をご確認ください。

## 注意事項

### ■使用上の注意点

- 使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
- 被塗面の異物（研磨材、ダスト、油分、水分）は塗装前に完全に除去してください。
- 標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スクラが無いように均一に塗装してください。
- 気温 5℃以下、湿度 85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
- 火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
- 廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

### ■作業上の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
  - 作業着・手袋・フード帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
  - 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当てを受けてください。
2. スプレーミストを吸い込まない
  - 塗装の際、JIS T8153 に適合した送気マスクを必ず着用してください。

### ■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状  
軽症：不快感・頭痛・咳 中症：喉頭炎と同じ様な症状  
重症：ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作
2. 皮ふに触れた場合の炎症  
塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。
3. 一度中毒症状になると再発しやすい  
一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなどの呼吸器系が敏感な人や既往症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の方は、作業に従事しないでください。

### ■容器のふたを必ず閉める

- 硬化剤：硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ず密栓し、湿気・水分との接触を避けてください。
- 主剤：主剤は使用時以外は必ず密栓し、溶剤の拡散を避けてください。  
※取扱いに際しては、安全データシート（SDS）に従ってください。

※2023年7月時点の情報です。カタログに記載の内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136  
名古屋支店 TEL 052-502-0136  
大阪支店 TEL 06-6308-1363  
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136  
滋賀工場 TEL 077-562-1360  
札幌駐在所 TEL 011-823-1360  
広島駐在所 TEL 082-291-1234