

# TECHNICAL INFORMATION



初版: 2022/11/21  
改訂: 2025/7/30

## ベッドライナー ビースト/ビースト 調色用クリヤー

### 標準仕様

### Standard Application

| No. | 工程                                                                                           | 作業内容                                                                                                                                                          | ポイント                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 下地処理<br>    | 適用下地<br>①自動車鋼板、ボンデ鋼板、冷延鋼板(SPCC-SB)<br>②自動車アルミパネル、クロームメッキ部品<br>③ポリプロピレン(PP)<br>④ABS、AES、ポリカーボネート(PC)、アクリル、ノリル、PA+PPE、FRP(グラス、カーボン)、パテ、ゲルコート、2液ウレタン塗膜、新車塗膜、電着塗膜 | ◆ 塗装面の汚れ、錆を除去し、不陸等は調整し、パテまで仕上げる。ゲルコート、FRPの塗装面に巣穴がある場合、パテのシゴキ付けにて埋める<br>◆ 被塗物表面を均一に足付けする(DRY P120～P400) |
| 2   | 脱脂作業<br>    | 溶剤系脱脂剤     ワックスオフライト                                                                                                                                          | ◆ ワックスオフライトで油分・粉塵をきれいに除去する                                                                             |
| 3   | プライマー塗装<br> | 塗装<br>亜鉛プライマー2:1(2液エポキシシラン系)<br>(上記②アルミパネル、クロームメッキの場合)<br>アンダープライマーエコ(1液既調合)<br>(上記③PPおよび、足付け不十分塗膜の場合)                                                        | ◆ 各プライマー製品の仕様参照<br>◆ 適用下地①④の部材で足付け研磨すればプライマー不要                                                         |
| 4   | 上塗り調合<br> | 塗料調合                                                                                                                                                          |                                                                                                        |

スプレーガン設定 ※塗装表面の粒を、より小さくするにはビーストスプレーガンをご使用ください

| ガン種別                         | エア圧        | 吐出量         | パターン調整 | ガン距離     | パターン重ね  |
|------------------------------|------------|-------------|--------|----------|---------|
| ボディアンダーシュツツガン(A-205K)        | 0.2~0.3MPa | 0.5~2.0回転開き | -      | 50~100cm | 2/4~3/4 |
| ボディアンダーシュツツガン2               | 0.2~0.3MPa | 2.0~5.5回転開き | -      | 50~100cm | 2/4~3/4 |
| ビーストスプレーガン(口径3.0mm)          | 0.1~0.2MPa | 3.0~4.5回転開き | 1/2~全開 | 20~60cm  | 2/4~3/4 |
| ビーストスプレーガン 37MAGNUM(口径3.7mm) | 0.1~0.3MPa | 1.5~5.0回転開き | 1/4~全開 | 20~60cm  | 2/4~3/4 |