

2液ウレタン塗料


ISAMU

ベッドライナービースト スプレー

BED LINER BEAST SPRAY

FOR CUSTOM !
ORIGINAL DESIGN !

TEXTURE



容量 : 292mL

カラー : ブラック

塗装マニュアル動画



※使用前に必ず
ご覧ください

使用 方 法

1

缶をよくふってください。

主剤の中に入っている顔料が沈殿していることがありますので、容器の中のアルミ封印板を割る前に必ず上下に60～120秒ほどよくふってください。

2

●塗料が噴出してもよいように、噴出口部分をウエス及びビニール袋などでおおってください。

●缶を垂直に置き、「プシュ」と音がするまでレバー後部を上から指で強く押してください(ボタンは長く押さないでください)。中の硬化剤入り容器に穴が開き、硬化剤が缶内に噴出されます。

3

缶をよくふってください。

硬化剤と主剤(塗料)とを混ぜるために、40～50秒ほどよくふってください。

4

塗料を噴射してください。

塗装面から20～30cm離し、一度に厚塗りせず、塗る面に対して平行に移動しながら、塗り重ねてください。

ベッドライナービースト スプレー 模様作成例

模様の種類	小さめの模様	大きめの模様
模様のイメージ (実物大)		
塗装の方法	1) 一度に厚付けしないように注意しながら、下地が隠蔽するようにムラなく塗り重ねる 2) 20分(20℃)のセッティングタイムをとる	
	3) 30cmの距離から早め(50cm/秒)に動かしながらムラなく噴射する	3) 20cmの距離からゆっくり(20cm/秒)動かしながらムラなく噴射する
	4) 必要に応じて10分程度のセッティングをとりながら目的の模様になるまで塗り重ねる	

適用素材

- ・金属(非鉄金属直接塗装は除く)
- ・プラスチック類

※プラスチック(PP)に塗装する場合は、下塗りにエアークラフトプライマーエコが必要です。

標準塗り面積(2～3回塗り)

0.2～0.3㎡

乾燥時間(気温20℃、湿度65%)

初期乾燥 45分
初期硬化乾燥 90分
硬化乾燥 72時間

※冬期5℃以下の気温では硬化反応が大幅に遅れますので塗装しないでください。

可使時間(有効時間)

主剤と硬化剤の混ざった塗料は徐々に硬化が始まりますので、7時間(20℃)以内に使い切ってください。

注意事項

■ご使用に際して

1. 塗装前に新聞紙などの上に正常に噴射されているか試してから使用してください。
2. 10秒以上連続して塗装すると塗料温度と内圧が下がり、模様が大きくなる傾向があります。
40℃未満の温かい部屋で3分放置するか、缶を両手で握って1分以上振り、塗料温度と内圧を高めてください。
3. 残塗料が少なくなると模様が大きくなります。
4. 開缶後はその日のうちに使いきってください。2液型ですので、容器内で固まります。
5. 気温5℃以下では硬化反応が大幅に遅れますので塗装しないでください。

■取扱い上の注意

1. 子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。
2. 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくすること。
3. 火気のあるところでは塗らないこと。
4. 塗料を吹きつけるときは、人や物にかからないよう注意すること。
5. 塗装の際、国家検定に合格した防毒マスク・送気マスクを必ず着用してください。

■保管上の注意

1. 直射日光の当たる所、自動車内、暖房機器(ファンヒーター等)の周囲等の高温になる場所には、破裂する危険があるので置かないでください。
2. 缶の錆による破裂を防ぐため、水周りや湿度の高い所に置かないでください。
3. 塗料かす、スプレーダスト、清掃時に使用したウエス等は、空気中で酸化し、発熱する恐れがあります。その際に蓄熱すると、自然発火する恐れがあります。水の張った容器に保管してください。

■破棄上の注意

1. やむを得ず残った塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、溶剤を蒸発させ、十分に水に浸してから、産業廃棄物として廃棄してください。
2. 容器を捨てる際には、中の塗料とガスを充分に(噴出音が消えるまで)抜き、他のゴミとはっきり区別して処分してください。

※カタログ記載の内容は、2025年4月時点の情報です。カタログに記載の内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234