

# エポロKプライマー

## 無溶剤2液型エポキシ樹脂下塗り材

エポロKプライマーは、イサムフロアーGハード（硬質ウレタン塗床材）専用の下塗り材です。上塗りとの密着性を向上させます。

### 標準塗装仕様

工程	使用製品	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装方法	塗装間隔 (23°C)
下地処理	・新設の場合、十分な養生期間を取ってください。(夏季打設後3週間以上、冬季4週間以上) ・含水率を10%以下(デジタル直読式水分計の場合5%以下)、pH10以下(pH試験紙)としてください。 ・表面のレイタンス・エフロレッセンス・浮きは除去してください。(ポリッシャー研磨機使用) ・下地面に付着した油分・塵・埃などを除去・清掃し、十分に乾燥させてください。 ・クラック・不陸等はあらかじめ下地調整材・エポキシパテ等で処理してください。					
下塗り	使用用途に適応した下塗りを選定してください。					
目止め	エポロKプライマー ----- 建材ヨウ変剤	A液:B液 5:1 ----- -	無希釈	0.30	コテ (シゴキ)	12~48時間
上塗り	イサムフロアーGハードに準ずる。					

※塗布量は下地の吸込み度合いや状況によって多少の増減があります。  
 ※建材ヨウ変剤はエポロKプライマーに対して3~5%添加してください。

### 荷 姿



製品名	容量	標準塗り平米 (m <sup>2</sup> /缶(セット))
エポロKプライマー	18kgセット	60(目止め)

### 注意事項

- 気温5°C以下、相対湿度85%以上、降雨、降雪、結露が予測される場合には施工を避けてください。また気象変化により、施工時、施工後に降雨が生じた場合は、塗装面に雨がかからないよう対策してください。
- 使用前に均一な状態になるように電動ミキサー等で、十分に攪拌してください。
- 調合はA液・B液を正確に混合し十分に攪拌後、建材ヨウ変剤を投入し再度攪拌してください。
- 調合した材料は可使時間内に使用してください。可使時間を過ぎた塗料を使用すると、本来の塗膜性能が出ない可能性があります。
- 保管・取り扱いは、消防法・労働安全衛生法に基づき管理を行ってください。

### 塗料取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 火気やスパーク、高温物のあるところでは使用しないでください。
2. 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
3. 取り扱い中は、できるだけ蒸気の吸収を避け、皮ふにふれないようにしてください。  
必要に応じて、国家検定に合格した防毒マスク・送気マスクを着け、さらに、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
4. 塗料の付着したウエスや塗料かす、スプレーダクトなどは、必ず廃棄するまで水につけておいてください。
5. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分にしてください。
6. 容器からこぼれないように取り扱ってください。
7. 貯蔵の際は、必ずフタをして、0°C以上40°C以下の場所に保管してください。
8. 子供の手の届かないところに保管してください。
9. 中身を使い切ってから廃棄してください。
10. 塗装の用途以外には使用しないでください。
11. 指定された以外の材料と混合しないでください。
12. 呼吸器や皮ふが敏感なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業にたずさわらないでください。

※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。  
 ※詳細な内容が必要な場合には、各製品の安全データシート(SDS)を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料(株)滋賀工場  
 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1  
 TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364

※カタログ記載の内容は、2026年2月現在の情報です。カタログの内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136 仙台出張所 TEL 022-206-6136  
 名古屋支店 TEL 052-502-0136 滋賀工場 TEL 077-562-1360  
 大阪支店 TEL 06-6308-1363 札幌駐在所 TEL 011-823-1360  
 福岡支店 TEL 092-611-1360 広島駐在所 TEL 082-291-1234