

水系カチオン系特殊樹脂下塗材

# アクアートシミ止め

【内壁用】

『アクアートシミ止め』は、人と環境にやさしい環境対応型の下地処理材です。ヤニ・シミの成分を包み込み、塗膜表面へのシミ出しを抑制します。また低臭のため、塗装中の臭いが気になりません。各種内装上塗材の下塗りとして最適です。

低VOC

低臭

安全

## 用途

### 適応下地

【新設の場合】

- プラスターボード、珪酸カルシウム板

【改修の場合】

- EPなどの旧塗膜

### 適応上塗り材

- エアフレッシュ

- アクアートエコ

1液形



色相



新築・改修



水性塗料



無希釈



## 特長

- 吸着性に優れるため、シミ出しを防止します。
- 旧塗膜（EPなど）への付着性に優れています。
- ビニールクロスにも塗装可能です。
- 水系のため、安全・低臭・無公害で容易に作業できます。
- 使い易い1液タイプのため、作業性に優れています。



# アクアートシミ止め

## 標準施工仕様

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	標準塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	塗装方法	塗装間隔 (23°C)	
1	旧塗膜面の素地調整	被塗面に付着している、埃・ゴミ・汚れは十分に清掃し、激しい油分などはあらかじめ除去してください。釘頭（ビス）等の部分は、防錆処理を必ず事前に施してください。						
2	下塗り	アクアートシミ止め	1液形	無希釈 (※1)	0.10 ~ 0.14	1 ~ 2 (※2)	ローラー 刷毛 スプレー	2h以上
3	上塗り	EPペイント	EP(合成樹脂エマルジョンペイント)の仕様による。 エアフレッシュ、アクアートエコ推奨。					

※1 スプレー・エアレスの場合には清水にて3~5%希釈してください。

※2 下地の状況により、下塗りを塗り重ねてください。

## 荷姿

材料名	容量	標準塗り面積
アクアートシミ止め	15kg(石油缶) 4kg(ポリ容器)	107 ~ 150 m <sup>2</sup> / 15kg 28 ~ 40 m <sup>2</sup> / 4kg



## 施工上の注意

- 気温5°C以下、湿度85%以上の施工は避けてください。(特に低温高湿度の場合には、塗膜形成が低下するためシミ止めの効果が十分に発揮されません。)
- 使用前に十分に攪拌した後ご使用ください。
- 釘頭等の金属面には防錆処理を施してください。
- pHが低い(酸性)ため、容器はプラスチック製のものをご使用ください。
- 汚れの激しい場合には、必要に応じて塗り重ねを行ってください。
- 完全に乾燥した後に上塗りを塗装してください。乾燥が不十分の場合、シミが残る可能性があります。
- 本製品は下塗材です。仕上げには合成樹脂エマルジョンペイント(EP)をご使用ください。(エアフレッシュ、アクアートエコ推奨)
- 残った材料は他の塗料と混ぜないでください。

## 塗料取り扱いおよび貯蔵上の注意

- 火気やスパーク、高温物のあるところでは使用しないでください。
- 取り扱い作業所には、局部排気装置を設けてください。
- 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 取り扱い中は、できるだけ蒸気の吸収を避け、皮ふにふれないようにしてください。  
必要に応じて、有機ガス用防塵マスクや送気マスクを着け、さらに、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
- 塗料の付着したウエスや塗料かす、スプレーダストなどは、必ず廃棄するまで水につけておいてください。
- 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分にしてください。
- 容器からはこぼさないように取り扱ってください。
- 貯蔵の際は、必ずフタをして、40°C以下の場所に保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
10. 中身を使い切ってから廃棄してください。
11. 塗装以外の用途には使用しないでください。
12. 指定された以外の材料と混合しないでください。
13. 呼吸器や皮ふが敏感なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業にたずさわらないでください。  
※ 廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。  
※ 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。

● お問い合わせ先 イサム塗料株式会社 滋賀工場

〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1

TEL:077-562-1360 FAX:077-562-1364

ISO 9001 JQA-QM4745  
ISO 14001 JQA-EM0854

## ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138  
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174  
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348  
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430  
 仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136  
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364  
 札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp>

イサム塗料

検索

カタログ No. DA011-11-12

00-00