

水系カチオン系特殊樹脂下塗材

# アクアートシミ止め

【内壁用】

『アクアートシミ止め』は、人と環境にやさしい環境対応型の下地処理材です。ヤニ・シミの成分を包み込み、塗膜表面へのシミ出しを抑制します。また低臭のため、塗装中の臭いが気になりません。

低VOC

低臭

安全

## 用途

### 適応下地

【新設の場合】

- プラスターボード、珪酸カルシウム板

【改修の場合】

- EPなどの旧塗膜

### 適応上塗り材

- エアフレッシュ

1液型



色相



新築・改修



水性塗料



無希釈



## 特長

- 吸着性に優れるため、シミ出しを防止します。
- 旧塗膜（EPなど）への付着性に優れています。
- ビニールクロスにも塗装可能です。
- 水系のため、安全・低臭・無公害で容易に作業できます。
- 使い易い1液タイプのため、作業性に優れています。



# アクアートシミ止め

## 標準施工仕様

| 工 程 |               | 使 用 材 料                                                                        | 調 合 比<br>(重量比) | 希 釈 率<br>(%) | 標 準 塗 布 量<br>( k g / m <sup>2</sup> ) | 塗 回 数         | 塗 装 方 法            | 塗 装 間 隔<br>(23℃)                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 1   | 旧塗膜面の<br>素地調整 | 被塗面に付着している、埃・ゴミ・汚れは十分に清掃し、激しい油分などはあらかじめ除去してください。釘頭（ビス）等の部分は、防錆処理を必ず事前に施してください。 |                |              |                                       |               |                    |                                 |
| 2   | 下塗り           | アクアート<br>シミ止め                                                                  | 1 液型           | 無希釈<br>(※1)  | 0.10 ～ 0.14                           | 1 ～ 2<br>(※2) | ローラー<br>刷毛<br>スプレー | 2 h 以上                          |
| 3   | 上塗り           | エアフレッシュ<br>各色                                                                  | 1 液型           | 清水<br>0～10   | 0.24 ～ 0.28                           | 2             | ローラー<br>刷毛<br>スプレー | 2 ～ 7 2 h<br>(最終養生<br>2 4 h 以上) |

※1 スプレー・エアレスの場合には清水にて3~5%希釈してください。

※2 1回の下塗りで十分な効果が得られない場合には下塗りを2~3回塗り重ねて下さい。

## 荷姿

| 材 料 名     | 容 量                    | 標 準 塗 り 面 積                                                     |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| アクアートシミ止め | 15kg(石油缶)<br>4kg(ポリ容器) | 107 ~ 150 m <sup>2</sup> / 15kg<br>28 ~ 40 m <sup>2</sup> / 4kg |



## 施工上の注意

- 気温5℃以下、湿度85%以上の施工は避けてください。(特に低温高湿度の場合には、塗膜形成が低下するためシミ止めの効果が十分に発揮されません。)
- 使用前に十分に攪拌した後ご使用ください。
- 釘頭等の金属面には防錆処理を施してください。
- pHが低い(酸性)ため、容器はプラスチック製のものをご使用ください。
- 汚れの激しい場合には、必要に応じて塗り重ねを行ってください。
- 完全に乾燥した後上塗りを塗装してください。乾燥が不十分の場合、シミが残る可能性があります。
- 残った材料は他の塗料と混ぜないでください。

## 塗料取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 火気やスパーク、高温物のあるところでは使用しないでください。
2. 取り扱い作業所には、局部排気装置を設けてください。
3. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
4. 取り扱い中は、できるだけ蒸気の吸収を避け、皮ふにふれないようにしてください。  
必要に応じて、有機ガス用防塵マスクや送気マスクを着け、さらに、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
5. 塗料の付着したウエスや塗料かす、スプレーダストなどは、必ず廃棄するまで水につけておいてください。
6. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分にしてください。
7. 容器からはこぼさないように取り扱ってください。
8. 貯蔵の際は、必ずフタをして、40℃以下の場所に保管してください。
9. 子供の手の届かないところに保管してください。
10. 中身を使い切ってから廃棄してください。
11. 塗装以外の用途には使用しないでください。
12. 指定された以外の材料と混合しないでください。
13. 呼吸器や皮ふが敏感なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業にたずさわらないでください。  
※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。  
※詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料株式会社 滋賀工場

〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1

TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364

ISO 9001 JQA-QM4745  
ISO 14001 JQA-EM0854



東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138  
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174  
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348  
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430  
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136  
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364  
札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp>

イサム塗料

検索

カタログ No.DA011-26-01

00-00