

環境対応型耐スリ傷向上クリヤー
トヨタ自動車「Self-restoring Coat」対応

STELLAR

CLEAR

ステラクリヤー

Isamu

◆ 特長 Characteristics

- 作業者の安全と周辺環境への配慮ができる、環境対応型のクリヤーです。
特化則対応・PRTR法届出対象外・第4類第2石油類（2026年8月現在）
- 耐スリ性に優れ、圧倒的な耐久性を誇ります。
- トヨタ自動車「Self-restoring Coat」にも対応しています。

◆ 使用方法 How to use



配合比（重量比）

2 : 1

主剤 専用ハードナー
（速乾・標準・遅乾）

シンナー希釈 **5~20%**

（ハードナー調合済みクリヤーに対して）
推奨シンナー：ウレタンエコブレンダー



可使時間

20℃

→ 45 分

（シンナー希釈10%の場合）



塗装回数

2 ~ 3 回

フラッシュオフタイム **5~10 分**
（コート間）

◆ 標準乾燥時間 Drying time

区分	乾燥時間
指触乾燥	20℃× 14 分
ポリッシュ 可能時間	60℃× 20 分 以上
テーピング 可能時間	60℃× 20 分 以上

※強制乾燥を推奨いたします。

◆ 荷姿 Packing



主剤

ハードナー

ポカシシンナー

ステラクリヤー主剤 : 16 L・3.5 L
ステラクリヤーハードナー（速乾・標準・遅乾） : 3.5 L
ステラクリヤーポカシシンナー : 0.9 L

◆ 気温別ハードナー・シンナー選定参考表 Selection table

ハードナーの選定（ボンネット・ドアパネル2枚程度の面積の場合）

ステラクリヤー ハードナー	気温(℃)							
	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃
速乾								
標準								
遅乾								

シンナーの選定（ボンネット・ドアパネル2枚程度の面積の場合）

ウレタンエコ ブレンダー	気温(℃)									
	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃	45℃	50℃
5										
10										
20										
30										
40										
50										

使用にあたってのご注意

■作業上の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない。
●作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
●保護メガネを必ずかけてください。目に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。
2. スプレーミストを吸い込まない。
塗装の際、国家検定に合格した防毒マスク・送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状
軽症：不快感・頭痛・咳 中症：喉頭炎と同じ様な症状
重症：ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

2. 皮ふに触れた場合の炎症
塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。
3. 一度中毒症状になると再発しやすい
一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既往症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー体質の人は、作業には従事しないでください。

■容器のふたを必ず閉める

1. 硬化剤：硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ず密栓し、湿気・水分との接触を避けてください。
 2. 主剤：主剤は使用時以外は必ず密栓し、溶剤の揮散を避けてください。
- ※取扱いに際しては、安全データシート（SDS）に従ってください。

※記載の内容は、2026年8月現在の情報です。記載の内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234

ステラクリヤー カタログ初版

カタログNo.AA203-26-09 03-4P